

CANAPA NM 1/26


**TINTO REATTIVO/IND.
DELAVÉ**



TOT SRL
stock service filati



CENERE IND



GLICINE REAT




GIALLO REAT




LIME REAT




BEIGE REAT




OCEANO REAT




ARANCIO REAT




RESEDA IND




FERRO REAT




MARE REAT




MARLBORO REAT



PISELLO REAT




ROSA IND



MARINO REAT




GRANATA REAT



ALLORO REAT




SENAPE REAT



NERO REAT




FUXIA REAT




BANDIERA REAT



TABACCO REAT




AURORA REAT



CAPRI REAT




MARRONE REAT



GRIGIO




SABBIA




BLUETTE




TERRA



ORZO




BLEU




MUSCHIO



TORTORA




PROFONDO



INGLESE




SIENA



NOTTE



MORO



ROSSO



COKE

SETA TRAMA 20/22 4 CAPI REATTIVA

Silk weft 20/22 4 piles

Tinto con coloranti reattivi o indanthrene.

Quando tinto con coloranti indanthrene il nome del colore è seguito dalla codifica "IND."

Dyed whit reactive dyestuff or indanthrene.

When dyed whit indanthrene dyestuff the code "IND." follows the name of colour

Solidità minime garantite:

Lowest fastness granted:

	LUCE <i>light</i>	LAVAGGIO A SECCO <i>dry cleaning</i>	LAVAGGIO A 60° <i>washing at 60°</i>
COLORI CHIARI <i>light colours</i>	3/4	4/5	4/5
COLORI MEDI <i>medium colours</i>	4	4/5	4
COLORI SCURI <i>dark colours</i>	4/5	4	4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.

The a.m. values are referred to the change of the colour's tone.

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta in volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di fibra ma comunque non sono inferiori ai 3/4.

The fading on the accompanying fibres must be valuated every time according to the working conditions and to the kind of fibre, but anyhow it will not be less than value 3/4.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi preventivamente.

For any other technical requirement please ask information in advance.

CANAPA DELAVÉ

Hemp delavé

ISTRUZIONI PER L'OPERAZIONE DI DELAVAGGIO

L'effetto delavé è ottenuto con un'azione meccanica eseguita in cesto, flow, ecc... combinata ad un'azione chimica, effettuata a 70° C con 2gr/lit. di carbonato sodico + 2 gr/lit. di saponante per 20 minuti.

ISTRUZIONI PER L'OPERAZIONE DI TESSITURA

Per articoli uniti, utilizzare il filato dopo che lo stesso è stato ri-roccato dimezzando le rocche e alternando la parte interna con la parte esterna delle stesse.

INSTRUCTIONS FOR THE STONE-WASH PROCESS

The stone-wash effect is obtained whit a mechanical action done in the dye bath, flow a.s.o. combined whit a chemical action, made at 70° C whit 2 gr/lit of sodic carbonate + 2 gr/lit of soap for 20 minutes

INSTRUCTIONS FOR THE WEAVING PROCESS For plain dyed articles, use the yarn after rewinding, dividing the cones into halves and alternating the inside part of cones whit the outside part. The fastness of the damp treatments is conforming to the use for clothing and is much depending on the right washing out process.

Solidità minime garantite:

Lowest fastness granted:

	COLORI CHIARI <i>light colours</i>	COLORI MEDI <i>medium colours</i>	COLORI SCURI <i>dark colours</i>
LUCE <i>light</i>	3/4	4/5	4/5

La solidità dei trattamenti ad umido sono conformi all'uso per abbigliamento e dipendono molto dalla corretta operazione di delavaggio.

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta in volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di fibra ma comunque non sono inferiori ai 3/4.

The fading on the accompanying fibres must be valuated every time according to the working conditions and to the kind of fibre, but anyhow it will not be less than value 3/4.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi preventivamente.

For any other technical requirement please ask information in advance.

t.o.t. srl

tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)

Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@tot srl.it - www.tot srl.it