

**COTONE 60/2**  
**KOMPACT GASATO**



TOT SRL  
stock service filati





LATTE IND



SABBIA IND



MIMOSA/ SB REAT



ROSINA IND



CREMA IND




TOPO REAT



SOLE/ SB REAT



LILLA/ SB REAT



NOCCIOLA IND



TERRA REAT



ACQUAVITE REAT




FIRENZE REAT



JUTA IND



LONTRA REAT



FANTA/ SB REAT



TRAMONTO IND



DESERTO REAT




TASSO REAT



MALBORO REAT



COMO IND



ORZO REAT



GHISA REAT



FUOCO REAT



OLTREMARE REAT



SIENA REAT



VINO REAT



RUBINO REAT



ADRIATICO IND



AVENA REAT




BUIO IND




CERISE REAT



ACQUA IND



MORO REAT



NAVY IND



TORO REAT



RESEDA REAT



TORBA REAT



BLEU REAT



GRANATA REAT




CALTEX REAT





**AMALFI IND**




**PUFFO/ SB REAT**




**BANDIERA/ SB REAT**




**TIRRENO REAT**



**CARAIBI REAT**



**OTTICO**



**PETROLIO REAT**



**NERO REAT**



**VERDONE REAT**



**MEL. BLEU CH.**



**PRATO REAT**



**MEL. BLEU ME.**



**SALVIA REAT**



**MEL BLEU SC.**



**OLIVA REAT**



**MEL GRIGIO CH.**




**MILITARE IND**



**MEL GRIGIO ME.**



**POLVERE IND**



**MEL GRIGIO SC.**

## COTONE Cotton

Tinto con coloranti indanthrene solidi\* ai trattamenti di purga e sbianca della seta greggia.

*Dyed whit indanthrene dyestuff solid\* to the purifying and bleaching of the raw silk treatments*

Solidità minime garantite:

*Lowest fastness granted:*

	LUCE <i>light</i>	LAVAGGIO A SECCO <i>dry cleaning</i>	LAVAGGIO A 60° <i>washing at 60°</i>
COLORI CHIARI <i>light colours</i>	3/4	4/5	4/5
COLORI MEDI <i>medium colours</i>	4	4/5	4
COLORI SCURI <i>dark colours</i>	4/5	4	4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.

*The a.m. values are referred to the change of the colour's tone.*

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta in volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di fibra ma comunque non sono inferiori al valore 3/4.

*The fading on the accompanying fibres must be valuated every time according to the working conditions and to the kind of fibre, but anyhow it will not be less than value 3/4.*

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi preventivamente.

*For any other technical requirement please ask information in advance.*

\*La solidità del colore come cambiamento di tono non è inferiore al valore di 3/4.

*\*The fastness of the colours as for as change of tone is concerned, is not less to the value of 3/4.*

t.o.t. srl

tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)

Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@tot srl.it - www.tot srl.it