

SETA SHAPPE
NM 120/2 - NM 60/2
TINTO REATTIVO
SOLIDITÀ PURGA E SBIANCA SETA




TOT SRL
stock service filati

SETA SHAPPE TINTO REATTIVO SOLIDITA' PURGA E SBIANCA SETA - 2




998



662



830



622



934



180



932



700



810



202



221



300



608



071



568



VINO 102



GRIGIO SCURO



447




500



446

SETA SHAPPE TINTO REATTIVO SOLIDITA' PURGA E SBIANCA SETA - 3



229




931




226




326



512



505



567



522



530

SETA SHAPPE 120/2 - 60/2

Silk shappe 120/2 - 60/2

Tinta con coloranti reattivi solidi* ai trattamenti di purga e sbianca della seta greggia.

Dyed whit reactive dyestuff solid to the purifying and bleaching of the row silk treatments.*

Solidità minime garantite:

Lowest fastness granted:

	LUCE <i>light</i>	LAVAGGIO A SECCO <i>dry cleaning</i>	LAVAGGIO A 60° <i>washing at 60°</i>
COLORI CHIARI <i>light colours</i>	3/4	4/5	4/5
COLORI MEDI <i>medium colours</i>	4	4/5	4
COLORI SCURI <i>dark colours</i>	4	4	4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.

The a.m. values are referred to the change of the colour's tone.

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta in volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di fibra ma comunque non sono inferiori al valore 3/4.

The fading on the accompanying fibres must be valuated every time according to the working conditions and to the kind of fibre, but anyhow it will not be less than value 3/4.

N.B. : Il filato shappe è ottenuto dalla lavorazione dei cascani di seta e come tale può contenere impurezze, irregolarità... etc. Se ne consiglia quindi un utilizzo in articoli che possono sopportare tale condizione.

N.B. : The shappe fibre is obtained from the working of the silk waste. For this reason it can contain impurities, unevenness and so on... Therefore we suggest using it for articles which can tolerate such a condition.

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi preventivamente.

For any other technical requirement please ask information in advance.

*La solidità del colore come cambiamento di tono non è inferiore al valore 3/4.

**The fasteness of the colour as far as change of tone is concerned, is not less to the value of 3/4.*

t.o.t. srl

tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)

Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@totsrl.it - www.totsrl.it